

Fecha de última actualización: octubre 2019

HOJA TÉCNICA DE USO

PROTEX FRÍO-10 SC

ADITIVO ANTICONGELANTE PARA EL HORMIGÓN (SIN CLORUROS)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Protex Frío-10 SC es un aditivo líquido color rojo, peso específico 1,37 kg/L formulado para utilizar en morteros y hormigones realizados en zonas de climas fríos o en época invernal. *No contiene cloruros*, no es tóxico ni inflamable. Cumple con la norma ASTM C 494 tipo C.

USOS

- Se emplea para la ejecución de hormigones en climas fríos y aún en zonas de deshielos.
- Es apto para ser utilizado en hormigones simples y armados.
- Brinda una elevada calidad de terminación.
- Proporciona crecientes resistencias en la construcción de grandes estructuras de contención, canales, túneles, etc.
- Para hormigonar a temperaturas de ambiente bajas, permitiendo el fragüe de las mezclas y un rápido desencofrado.

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES

- Permite elaborar hormigones en épocas invernales o en zonas de intensos fríos y heladas.
- Promueve una eficaz resistencia del agua del hormigón fresco ante el congelamiento.
- Acelera el fragüe del cemento a bajas temperaturas.
- Permite acortar los períodos de protección, como también la temperatura del curado.
- Otorga una mayor impermeabilidad y durabilidad al hormigón elevando además sus resistencias mecánicas.
- Fácil de utilizar porque se diluye en el agua de amasado.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 240 kg
- Balde de 20 kg
- Bidón de 5 kg

APLICACIÓN Y CONSUMO

Protex Frio -10 se agrega directamente al agua de amasado.

Consumo:

La proporción recomendada varía del 1% al 3% respecto del peso del cemento.

DATOS TÉCNICOS

Ensayos hormigón cemento portland normal con aditivo según norma ASTM C 494:

Temperatura ambiente 4° C

Compresión 3 días: 27.6 MPa

Compresión 7 días: 35.9 MPa

Compresión 28 días: 46.1 MPa

Fragüe inicial: 5.00 horas

Temperatura ambiente -4° C

Compresión 3 días: 27.9 MPa

Compresión 7 días: 22.7 MPa

Compresión 28 días: 46.1 MPa

Fragüe inicial: 6.00 horas

Se debe tener en cuenta que esta información se basa en ensayos de laboratorio y que los resultados pueden diferir en obra por las condiciones ambientales, temperatura y humedad de materiales, etc. por lo que se debe tomar solo como orientación para la utilización del producto.

ALMACENAR

Vida útil: 3 años en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la corrosión.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. No permita que el material se exponga a temperaturas extremas ya que el mismo puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

ADVERTENCIAS

Condiciones mínimas:

Temperatura del sustrato: 0° C

Temperatura del hormigón: 5° C

Temperatura del ambiente: -10° C

Importante: Para lograr un buen control sobre estos parámetros, es recomendable controlar las condiciones de almacenamiento de todos los materiales a utilizar en la confección de la mezcla.

El hormigón deberá estar muy bien compactado para lograr uniformidad en su temperatura interna y así una absoluta eficacia del producto, se recomienda que una vez finalizado el hormigonado, quede protegido contra posibles pérdidas de calor y humedad, cubriéndolo si esto fuera necesario.

Proteger adecuadamente al hormigón durante el fragüe y curado.

En ambientes con muy bajos niveles térmicos, es condición esencial controlar muy bien las temperaturas recomendadas de aplicación para obtener una prestación adecuada del producto.

Si bien puede ser utilizado conjuntamente con otros aditivos, se recomienda hacer ensayos previos.

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro Departamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precauciones y manejo del producto, refiérase a la hoja de manejo seguro.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación. Están basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con nuestras investigaciones, experiencias y prácticas en obra, cuando estos productos sean manipulados y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra empresa, dentro de las fechas de vencimiento correspondientes, se apliquen convenientemente y se utilicen para lo que fueron diseñados. Cada uso del producto se verá influenciado por las características propias de la obra como son los materiales y el medioambiente y por consiguiente no se podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idoneidad para temas particulares. Tampoco genera ninguna obligación más allá de las legales que pudieran existir. El usuario deberá determinar si es conveniente utilizar el producto para el uso que desea darle. La firma se reserva el derecho de cambiar las características del producto cuando sea necesario y sin obligación de notificar a terceros. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. El pedido de estos productos se acepta con estas condiciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en su última actualización. Quien lo solicite recibirá este documento.