

Fecha de última actualización: octubre 2019

HOJA TÉCNICA DE USO

HORMIVISTA ESPECIAL

RETARDANTE SUPERFICIAL DE FRAGÜE PARA SUPERFICIES DE
MORTERO Y HORMIGÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Hormivista Especial es un compuesto líquido listo para usar formulado en base acuosa con el agregado de tensoactivos, aditivos y cargas minerales que provocan un retraso en el fragüe superficial de hormigones y morteros en una profundidad de milímetros.

USOS

- Para obtener superficies rugosas de excelentes efectos arquitectónicos, (fachadas, columnas, paredes, veredas, baldosones, placas para aplicar sobre frentes).
- Para evitar la necesidad de picar la superficie del hormigón antes de aplicar el revoque de cemento u otros tratamientos de superficie.

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES

- Retarda químicamente el fraguado del mortero superficial, dando tiempo a quitarlo posteriormente con facilidad.
- La profundidad a la que penetra sobre toda la superficie tratada es uniforme.
- Promueve la rugosidad necesaria para mejorar la transferencia de esfuerzos cortantes de interface y es más económico que el uso de chorro de arena, picado o esmerilado del concreto.
- De aplicación muy sencilla. No necesita mano de obra ni herramientas especiales.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 kg
- Balde de 25 Kg

APLICACIÓN Y CONSUMO

Hormivista especial se emplea en dos formas:

- Como pintura del encofrado.
- Sobre la superficie del hormigón.

Se aplica con brocha, rodillo o soplete sobre el encofrado completamente seco de madera limpia o hierro, protegiéndolo de la acción de lluvias y aguas en general.
Es suficiente la aplicación de una sola mano de Hormivista Especial a razón de 1 Kg cada 5 m² excepto en caso de maderas muy porosas.
Desmoldar antes de transcurridos 3 a 5 días, dependiendo de la temperatura ambiente.
Después de desmoldar, lavar la superficie del hormigón con agua y cepillar.

Cuando se aplica Hormivista Especial directamente sobre la superficie libre del hormigón (pisos y similares) se lo hace de 1 a 2 horas luego de la colocación del mismo; en este caso lavar al día siguiente.

Consumo:

El consumo depende del encofrado a utilizar y aproximadamente es de 0,200 Kg/m² de superficie.

ALMACENAR

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados, protegidos de la corrosión.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. No permita que el material se exponga a temperaturas extremas ya que el mismo puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

ADVERTENCIAS

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro Departamento Técnico.
Para información detallada acerca de las precauciones y manejo del producto, refiérase a la hoja de manejo seguro.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación. Están basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con nuestras investigaciones, experiencias y prácticas en obra, cuando estos productos sean manipulados y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra empresa, dentro de las fechas de vencimiento correspondientes, se apliquen convenientemente y se utilicen para lo que fueron diseñados. Cada uso del producto se verá influenciado por las características propias de la obra como son los materiales y el medioambiente y por consiguiente no se podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idoneidad para temas particulares. Tampoco genera ninguna obligación más allá de las legales que pudieran existir. El usuario deberá determinar si es conveniente utilizar el producto para el uso que desea darle. La firma se reserva el derecho de cambiar las características del producto cuando sea necesario y sin obligación de notificar a terceros. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. El pedido de estos productos se acepta con estas condiciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en su última actualización. Quien lo solicite recibirá este documento.