

Colortex

Revestimiento arquitectónico impermeable con color

Colortex es un recubrimiento plástico mural formulado a base de copolímeros acrílicos en emulsión, cargas minerales clasificadas y aditivos que al secar brinda una protección impermeable, resistente, durable y decorativa.

Usos

Indicado para interior y exterior en paredes de revoque fino, grueso fratasado, placas de cemento, hormigón, yeso.
Para otras aplicaciones consultar con nuestro Departamento Técnico.

Características y propiedades

Colortex viene listo para usar y es de fácil aplicación.
Es de alta resistencia a la intemperie y a la radiación UV.
Alta resistencia al desgaste y abrasión.
Su consistencia facilita la aplicación aún en superficies verticales o inclinadas sin que el material se escurra.
Es impermeable sin alterar la correcta respiración de paredes.
Evita la formación de hongos y algas.
Gran durabilidad aun en climas rigurosos, incluyendo ambientes costeros.

Texturas y terminación

Fino, medio y rústico.

Aplicación

Preparación de superficie:

La aplicación se debe realizar sobre una superficie lisa, sin desniveles, marcas ni defectos pronunciados ya que el producto copiará las imperfecciones de la base. Para ello, de ser necesario, realizar los tratamientos correspondientes recomendados previo al uso del producto.

Si la aplicación es sobre superficies antiguas que se encuentren en buen estado, lavar cepillando profundamente (o hidrolavar) dejando que la superficie seque totalmente antes de comenzar, de ser necesario utilizar agentes limpiadores para eliminar todo contaminante, algas, hongos, etc. Pinturas al látex existentes bien adheridas deberán tratarse de igual manera y lijándolas suavemente.



Para sustratos nuevos, deberán estar correctamente curados 28 días antes de la aplicación del producto.

En superficies con relieve nivelar aplicando Colorkrete Base N utilizando llana metálica evitando las marcas y encuentros de paños para obtener una base totalmente lisa y así poder instalar el revestimiento de terminación.

En el caso en que el sustrato presente grietas y/o fisuras tratarlas previamente colocando malla de fibra de vidrio a modo de puente sobre las mismas conjugando este trabajo con el de nivelación.

Dejar secar 48 horas antes de proseguir con el trabajo final.

Para superficies de yeso o que presenten absorción excesiva, colocar Protex Superligante con el objetivo de generar un sellado parejo y un puente de adherencia apto para el sistema.

Colocación:

Independientemente del tratamiento previo que se haya utilizado, aplicar una mano a rodillo de Colortex Base para obtener uniformidad superficial, dejando secar por 24 horas.

Aplicar Colortex utilizando llana metálica plana distribuyéndolo por toda la superficie a cubrir, dejar orear unos minutos y fratar utilizando llana de plástico alisando en forma circular o lineal según sea el requerimiento. A medida que se realice este trabajo, limpiar la llana eliminando excesos de material (no utilizar agua y mantenerla seca).

El producto deberá quedar totalmente seco pasadas las 4 a 6 horas desde la aplicación con condición climática normal pero estará apto para recibir lluvias o alta humedad a las 48 horas.

No repasar el material que ya se encuentre en proceso de endurecimiento.

Se recomienda realizar pruebas previas en superficies reducidas hasta familiarizarse con el producto y llegar al efecto deseado.

Consumo teórico

Colorkrtex Base : 0.250 L / m².

Colortex Base N: 1 a 2 kg / m² (sobre malla de fibra de vidrio hasta 5 kg / m²)

Colortex Fino: 1.5 a 2 kg / m²

Colortex Medio: 2 a 2.5 kg / m²

Colortex Rústico 2 a 2.5 kg / m²

Almacenar

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la corrosión.



Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. El ambiente recomendado debe estar comprendido entre los 5 y 25 ° C ya que por debajo y por sobre estas temperaturas, el material puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

Advertencias:

No aplicar con alta humedad (80%) o ante la amenaza de lluvia.

No utilizar en superficies húmedas o salitrosas.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C.

Si la temperatura del sustrato es superior a los 30°C se recomienda humedecer bien la superficie antes de la colocación.

No apto para aplicación en contenciones, reservorios ni inmersión permanente en agua.

Para la aplicación utilizar elementos de protección personal.

Resguardar las superficies que no van a ser tratadas aislándolas.

La superficie de aplicación deberá tener una pendiente mínima que asegure el total escurrimiento del agua de manera tal de no generar acumulación.

IMPORTANTE: Se recomienda realizar la solicitud de la totalidad del producto requerido para toda la obra y así obtener el mismo color y característica desde una sola partida ya que se pueden producir ligeras variaciones entre las distintas fabricaciones.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

Prokrete Argentina S.A.

Av. Fleming 4246 (ex 2180) - Villa Granaderos

San Martín - Buenos Aires - Argentina

Tel. ++5411-4756-7770

Asistencia Técnica Gratuita 0810-555-7770

